

Fiche technique



Polyactive SB

8059

Agent de nettoyage et d'activation destiné à être utilisé sur le PVC et les plastiques prêts à être revêtus, pour l'industrie et le commerce.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit 805900021011

Général

Nettoyant spécial à base de solvant pour le prétraitement du PVC et des plastiques prêts à recevoir un revêtement. Élimine efficacement les contaminants, active la surface et améliore l'adhérence des revêtements ultérieurs. Sa couleur jaune permet un contrôle visuel des surfaces traitées et accroît la fiabilité du processus.

Prétraitement.

Domaines d'application

Fenêtres et portes d'entrée en PVC et autres plastiques compatibles avec le revêtement.



TRAITEMENT

Instructions de traitement



- Veuillez bien mélanger ou agiter le produit avant utilisation.
- Une température du produit, de l'objet et de la pièce d'au moins +15 °C est requise.
- Les conditions de traitement optimales se situent entre 15 et 25 °C et avec une humidité relative de 40 à 80 %.
- Humidifiez un chiffon propre avec du Polyactive SB (8059) et essuyez la surface à peindre avec une pression modérée.
- Le chiffon d'essuyage et de polissage (9662) est recommandé pour l'application.
- Le tissu doit être changé après environ 20 mètres linéaires.
- La couche de finition doit être appliquée dans un délai de 10 à 60 minutes.
- Toute modification du procédé de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des instructions ou l'utilisation de produits non répertoriés peuvent avoir un impact négatif sur le résultat.

SOUS-SOL

Type de sous-sol PVC et plastiques enduits

INSTRUCTIONS DE COMMANDE	
Tailles des conteneurs	1 l
Produits supplémentaires	Chiffon de nettoyage et de polissage (9662)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Durée de conservation/Stockage	Au moins 1 an dans les emballages scellés d'origine.
Informations de sécurité : Ce produit est destiné exclusivement à un usage industriel et commercial. approprié.  Des informations complémentaires sur la sécurité lors du transport, du stockage, de la manipulation et de l'élimination sont disponibles dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle est disponible sur www.adler-lacke.com peut être récupéré.	